



210002349119



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4350



检验检测报告

报告编号:FH226-220023

样品名称 内墙专业腻子(Y)系统

型号规格 A1级

SRIBS

委托单位 威士伯涂料(广东)有限公司

检验类别 普通送样

上海建科检验有限公司

国家建筑工程材料质量检验检测中心

检验检测专用章



210002349119

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4350

上海建科检验有限公司
国家建筑工程材料质量检验检测中心
检 验 检 测 报 告

检验类别：普通送样

报告编号：FH226-220023

委托编号：FH22-220008

第1页 共2页

委托单位	威士伯涂料（广东）有限公司	联系方式	0757-29993568
单位地址	—	委托日期	2022年01月10日
样品名称	内墙专业腻子（Y）系统	样品编号	FH22-220008-01
生产单位	威士伯涂料（广东）有限公司	生产日期	—
型号规格	A1级	批 号	—
样品数量	10kg	代表数量	800kg
商 标	华润漆	到样日期	2022年01月10日
样品状态	—		
判定依据	GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》		
检验日期	2022年01月10日~2022年01月18日	签发日期	2022年01月20日
检验地点	上海市金流路892号		
检验结论	经检验，本样品燃烧性能的检验结果符合GB 8624-2012中平板状建筑材料及制品A ₁ 级不燃材料（制品）的技术要求，产烟毒性符合GB20285-2006规定的ZA ₁ 级要求。检验结果见第2页。 		
备 注	/		

批准：姚玉梅

审核：刘文逸

编制：庄靖

上海建科检验有限公司
国家建筑工程材料质量检验检测中心
检 验 检 测 报 告

检验类别：普通送样
委托编号：FH22-220008

报告编号：FH226-220023
第2页 共2页

检测结果汇总						
序号	检测项目		标准值	检测结果	检测方法	单项判定
1	不燃性	炉内温升 ΔT , ℃	≤ 30	14	GB/T 5464-2010	合格
		质量损失率 Δm , %	≤ 50	7		合格
		持续燃烧时间 t_f , s	$=0$	0		合格
2	燃烧总热值PCS (匀质材料制品)	匀质材料/制品, MJ/kg	≤ 2.0	0.1	GB/T 14402-2007	合格
3	产烟毒性	刺激性	实验小鼠在染毒后3天内平均体重恢复	实验小鼠在染毒后3天内平均体重恢复	GB/T 20285-2006	合格
		麻醉性	实验小鼠30min染毒期内无死亡 (包括染毒后1h)	实验小鼠30min染毒期内无死亡 (包括染毒后1h)		合格
说 明		1、试验结果只与特定的试验条件下试样的性能有关; 试验结果不能作为评估制品在实际使用条件下潜在火灾危险性的唯一依据。 2、产烟毒性检测时染毒箱内烟气浓度为25.0mg/L。				

(本报告内容结束)

联系方式：上海市申富路568号 (邮编：201108) 021-54428584 / 54425584

JC/BG 6-043-2021-1

- 声 明：1、以上检验结果委托单位如有异议，请在报告收到之日起十五日内提出。
2、未经本机构同意，不得部分复制本报告。
3、本机构不负责委托方所提供样品相关信息及企业信息真实性的证实。
4、委托单位应妥善保管报告，承担因保管不当造成信息泄露的全部损失。
5、送样检验结果仅对来样负责。